

新東のアルミ・亜鉛ダイカスト用投射材



アルミ・亜鉛ダイカスト製品、鋳物製品のバリ取り、表面仕上げに、各種用途、製品の形状に的確に対応できるように、新東では、安全性を追求したブライトショットをはじめ、各種ダイカスト用投射材をとりそろえております。

新東は、**3糸一体**(1.装置2.投射材3.エンジニアリングサービス)で表面処理をおとどけします。

ブライトショット

安全性を追求したZn系投射材です。爆発感度はアルミの $\frac{1}{10}$ 以下です。比重もアルミの2.5倍と大きく、バリ取り能力にもすぐれています。

硬さ: Hv 40~50

mm	AZ-15	AZ-12	AZ-10	AZ-8	AZ-6	AZ-4
3.350						
2.800						
2.360						
2.000						
1.700	10%max					
1.400	>35%	10%max				
1.180	85%min	>35%	10%max			
1.000	95%min		>35%	10%max		
0.850		85%min		>35%	10%max	
0.710		95%min	85%min			10%max
0.600			95%min	85%min	>35%	
0.500				95%min		>35%
0.425					85%min	
0.355					95%min	85%min
0.300						95%min

梱包単位: 20kg

アルミカットワイヤ

硬さが高く鋭いエッジがあるため、研削力にすぐれ、梨地状の仕上面が得られます。

硬さ: Hv115~130

種類	サイズ(mm)	種類	サイズ(mm)
AS-6C	0.6φ×0.6ℓ	AS-10C	1.0φ×1.0ℓ
AS-8C	0.8φ×0.8ℓ	AS-12C	1.2φ×1.2ℓ

梱包単位: 20kg

アルミカットワイヤ

ダイカスト製品の研掃一般、特に薄物製品や梨地状の仕上面をさらう場合の研掃に適しています。

硬さ: Hv40~50

種類	サイズ(mm)	種類	サイズ(mm)
※AC-5	0.5φ×0.5ℓ	AC-12	1.2φ×1.2ℓ
※AC-6	0.6φ×0.6ℓ	AC-15	1.5φ×1.5ℓ
AC-8	0.8φ×0.8ℓ	AC-18	1.8φ×1.8ℓ
AC-10	1.0φ×1.0ℓ	AC-20	2.0φ×2.0ℓ

梱包単位: 20kg

ステンレスショット

厚肉物のバリ取り、梨地仕上げに適し白い仕上面が得られます。SUS304系のSUSとSUS430系のSCRとの2種類あります。

硬さ: Hv440~480(SUS)

Hv260~300(SCR)

種類	サイズ(mm)	種類	サイズ(mm)
SUS・SCR-3	0.3φ×0.3ℓ	SUS・SCR-10	1.0φ×1.0ℓ
SUS・SCR-4	0.4φ×0.4ℓ	SUS・SCR-12	1.2φ×1.2ℓ
SUS・SCR-5	0.5φ×0.5ℓ	SUS・SCR-15	1.5φ×1.5ℓ
SUS・SCR-6	0.6φ×0.6ℓ	SUS・SCR-20	2.0φ×2.0ℓ
SUS・SCR-8	0.8φ×0.8ℓ		

梱包単位: 20kg

注) ※印のサイズ、上記以外のサイズにつきましては、営業担当者に御問い合わせ下さい。



新東ブレーター株式会社

本部・中部
〒481-8678 愛知県西春日井郡西春日町宇福寺神明51
TEL(0568)22-1149 FAX(0568)23-0019
北関東 TEL(048)864-2222 FAX(048)861-6560
関西 TEL(0729)65-5551 FAX(0729)65-5554
小山SC TEL(0285)25-4707 FAX(0285)23-1328
福山SC TEL(0849)54-2652 FAX(0849)54-2694
ホームページ <http://brator.sinto.co.jp>

新東工業株式会社